

ООО «Лайт Ойл»
ИНН 5408015860 КПП 540201001 ОГРН 1175476063212
630047, г. Новосибирск, ул. Новая д.28 офис 212, e-mail: info@light-oil.ru

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №14
МАСЛО HYDBASE-A
ТУ 1920–001–13742329–2020

Дата изготовления: 26.02.20
Номер партии 14

Дата отбора проб: 26.02.20
Номер резервуара РГС-2,6,7

Дата испытания 26.02.20
Объем 150,000

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Значение по НД	Фактически
1	Плотность при 20°C, г/см куб, не более	ГОСТ Р 51069	0,870	0,822
2	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C не ниже	ГОСТ 4333-2014	100	110
3	Массовая доля ароматических углеводородов %, не более	ГОСТ 6994	3	2,4
4	Анилиновая точка, °C не ниже	ГОСТ Р 12329	72	82
5	Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33-2000	2,0-6,0	3,0
6	Температура застывания °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	Не выше минус 40	минус 52
7	Температура самовоспламенения °C	ГОСТ 51330.5	выше 320	350
8	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	ГОСТ 5985-79	0,05	0,03
9	Содержание селективных растворителей в %, не более	ГОСТ 1057-2014	0,3	0,07
10	Содержание механических примесей, % масс., не более	ГОСТ 10577-78	0,03	отсутствие

Заключение: **МАСЛО HYDBASE** соответствует требованиям ТУ 1920–001–13742329–2020
МАСЛО HYDBASE применяется как углеводородная основа для буровых растворов.
Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям настоящего стандарта в течении 2 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения.

Заместитель директора



Е.В. Макаров